



**Produkts ražots Vācijā!**  
Importētājs: SIA "Abschliff Latvija"  
Rīga, A Čaka iela 107 K2  
Tālrunis: +371 67843844, 67843845  
Fakss: +371 67272792  
Mob.: +371 26177888  
E-pasts: info@abschliff.lv  
[www.abschliff.lv](http://www.abschliff.lv)



<https://www.facebook.com/abschliff.abschliff>

**Veikala darba laiks: darba dienās – 9<sup>00</sup>-18<sup>00</sup>, sestdienās - 10<sup>00</sup>-14<sup>00</sup>, svētdienās – brīvs**

## BergerBond Primer P – mitrumu izolējoša poliuretāna grunts

**Apraksts:** 1-komponenta grunts uz augstvērtīga poliuretāna izejvielu bāzes. Nesatur ūdeni un šķīdinātājus. Īpaši izstrādāta pamatnes gruntēšanai pirms līmēm P1, P2 un M1. Piemērota gan uzsūktspējīgām, gan arī neuzsūcošām virsmām.

### Tehniskie rādītāji pie standarta klimata (23°C un 50% gaisa mitruma):

- Lietošanai gatava, nav nepieciešama jaukšana.
- Giskods: RU1
- Emikods: EC1-R
- Turpmākā apstrāde: pēc 1-5 stundām
- Piemērota neabsorbējošām virsmām.
- Piemērota apsildāmajām grīdām
- Piemērota atlikušā mitruma izolēšanai, līdz maksimālajam mitrumam 4% uz 1 cm<sup>2</sup>.

**Pielietošanas veids:** Grunti nevajadzētu pielietot telpās, kurās temperatūra ir zemāka par +15°C un gaisa mitrums augstāks par 65%.

Aukstā laikā ir nepieciešams lai grunts, līme un parkets būtu vienādā temperatūrā. Tāpēc būtu nepieciešams tos paturēt vienā telpā, lai tiktu sasniegta viena temperatūra.

Pirms lietošanas kārtīgi sakratīt. Uzklājot grunti ar lakas rullīti vai otu, pārliecinieties, ka grunts ir uzklāta vienmērīgi. Nepieļaut grunts peļķes.

Gadījumā, ja netiek ievērots grunts žūšanas laiks, uzklājot parketa līmi veidosies burbuļi. Šādos gadījumos nebūs nepieciešamās saķeres ar koku.

Gadījumos, kad grunts tiek klāta, lai izveidotu mitruma izturīgu barjeru, grunti ir jāklāj 3 kārtās. Katra kārtā tiek uzklāta krusteniski. Katrai kārtai ir jānožūst un jāizveido slēgtu plēvi, pirms tiek uzklāta nākošā kārtā. Pēc pēdējās kārtas, kamēr grunts vēl nav nožuvusi, virsma ir jāapkaisa ar smiltīm.

Papildus grunts tehniskajai instrukcijai ir jāievēro arī seguma ražotāja ieteikumi.

Grunts iekļūst porainajā, uzsūktspējīgajā melnajā gīdā, bet uz neuzsūcošas melnās grīdas veido blīvu, noslēgtu kārtu.

**Pamatne:** Melnā grīda, pirms grunts uzklāšanas, ir jāpārbauda saskaņā ar DIN 18356. Pamatnei ir jābūt bez plaisām, cietai, stabīlai, tīrai.

### Patēriņš:

- Plāna kārtā, lai uzlabotu līmes saķeri: apmēram 150 g/m<sup>2</sup>.
- Mitruma noturīgas barjeras izveidošanai: apmēram 400 g/m<sup>2</sup>.

**Žūšanas laiks:** Lai paātrinātu žūšanas laiku, telpā ir jānodrošina laba ventilācija.

- Plāna kārtā, lai uzlabotu līmes saķeri: apmēram 1-2 stundas.
- Mitruma noturīgas barjeras izveidošanai: apmēram 4-5 stundas.

**Telpas klimats:** Vismaz +15°C, maksimāli pieļaujama relatīvā gaisa mitrums 65%, ieteicamais relatīvā gaisa mitrums 50%.

**Transportēšana un uzglabāšana:** Sargāt no sasaldēšanas. Uzglabājama oriģinālā iepakojumā, sausā un vēsā vietā.

**Glabāšanas laiks:** Vismaz 9 mēneši.

**Pieejamie tilpumi:** 6 kg un 11 kg plastmasas iepakojums.

**Papildus informācija:** Cementa grīdām gruntēšana ir nepieciešama, jo, pilnībā nevar izvairīties no atlikušā mitruma cementa grīdās, kas var radīt bojājumus parketā, dēļ pārmērīgi augstā celtniecības mitruma (piemēram, krāsojot, špaktelējot).

