



Produkts ražots Vācijā!
Importētājs: SIA "Abschliff Latvija"
Rīga, A Čaka iela 107
Tālrunis: +371 67843844
Fakss: +371 67272792
Mob.: +371 26177888
E-mail: info@abschliff.lv
www.abschliff.lv

MUREXIN

Veikala darba laiks: darba dienās – 9⁰⁰-18⁰⁰, sestdienās - 10⁰⁰-14⁰⁰, svētdienās – brīvs

Tiefengrund D7 – augstvērtīga īpaši smalku daļiņu dispersijas grunts

Apraksts

Kvalitatīva grunts uzsūcošam pamatam, ļoti dziļi iesūcas virsmā. Nesatur šķīdinātājus (atbilstīgi TRGS 610).

Piemērota:

- gruntēšanai iekštelpās un no laikapstākļiem pasargātās ārtelpās uzsūgtspējīgām virsmām: cements, betons pirms špaktelēšanas ar izlīdzinošo masu;
- kā pirmā kārtu anhidrīda un ģipša eštriha virsmām pirms gaisa caurlaidīgu segumu ieklāšanas;
- gruntēšanai zementa un anhidrīda eštriha virsmām pirms parketa līmēšanas ar visām MS-K līmēm un šķīdinātājus saturošām mākslīgo sveķu bāzes līmēm.

Piemērota apsildāmajām grīdām.

Tehniskā specifikācija

Zema emisija atbilstīgi EC1-PLUS

Apstrādes temperatūra > +15°C

Neapstrādāt, ja temperatūra zemāka par +5°C.

Žūšanas laiks, ja uzsūcoša virsma: aptuveni 2-4 stundas.

Žūšanas laiks, ja virsma jutīga pret mitrumu: līdz 12 stundām.

Piemērota apsildāmajām grīdām.

Nav piemērota lietošanai uz: plastmasas, metāla. Nelietot gruntēšanai pirms parketa līmēšanas ar ūdens bāzes līmēm.

Visi dati ir spēkā, ja telpas, materiāla un virsmas temperatūra ir +15°C līdz +25°C un relatīvais gaisa mitrums ir 40-60%.

Ja ir cita temperatūra vai gaisa mitrums, attiecīgi izmainās žūšanas laiks, sacietēšana un saķere.

Iepakojums:

10 kg

Uzglabāšana:

nebojātā slēgtā iepakojumā vismaz 12 mēneši, temperatūrā ne zemākā par +5°C. Sargāt no sala.

Patēriņš:

apmēram 150 g/m².

Ieteicamie uzklāšanas instrumenti:

īsu matiņu velūra rullītis, birste.

Virsmas sagatavošana:

melnajai grīdai ir jābūt sausai, vienmērīgi cietai, spiediena un kustības izturīgai, stabilai, tīrai, atbrīvotai no putekļiem, netīrumiem, eļļas, vaska un pielipšanu kavējošām vielām. Kā arī jābūt sagatavotai atbilstīgi vadlīnijām DIN 18356 "Darbs ar parketu", "Pamatnes novērtēšana un sagatavošana pirms grīdas segumu un koka grīdu ieklāšanas", BEB datu lapa "Pamatnes novērtēšana un sagatavošana", DIN EN 14342 "Parketa un koka grīdas".

Apstrāde:

ar attiecīgo instrumentu grunti vienmērīgi uzklāt uz virsmas, izvairoties no peļķu veidošanās. Neizliet uz vismas.

Apstrādes temperatūra:

no +15°C līdz +25°C.

Ieteikumi:

veikt testu uz neliela laukuma. Pirms darba uzsākšanas lūdzam iepazīties ar drošības datu lapu. Nestrādāt ar produktu, ja temperatūra zemāka kā +5°C. Pēc darba beigšanas instrumentus tīrīt ar ūdeni.

Izvairīties no ilgstoša kontakta ar ādu. Ja nokļūst uz ādas, nekavējoties nomazgāt.

Drošības norādījumi:

sargāt no bērniem. Apstrādes laikā neēst, nedzert un nesmēķēt. Lietot aizsargbrilles, aizsargcimdus un darba apģērbu.



Šajā instrukcijā iekļautie apgalvojumi atspoguļo pašreizējos pētījuma rezultātus. Tie nerada tiesiskas saistības. Jebkuram, kurš ir izlēmis izmantot šo produktu, ir iepriekš jāpārlicinās, ka tas ir piemērots paredzētajam pielietojumam un visos gadījumos lietotājs ir atbildīgs par sekām, kas var rasties, izmantojot produktu. Tāpēc mēs iesakām uzklāt izmēģinājuma kārtu, lai pārbaudītu, vai produkts der paredzētajam izmantošanas mērķim.