



Produkts ražots Vācijā!
Importētājs: SIA "Abschliff Latvija"
Rīga, A Čaka iela 107 K2
Tālrunis: +371 67843844, 67843845
Mob.: +371 26177888
E-pasts: info@abschliff.lv
www.abschliff.lv

<https://www.facebook.com/Abschliff-Latvija-100679528475676>



Veikala darba laiks: darba dienās – 9⁰⁰-18⁰⁰, sestdienās - 10⁰⁰-14⁰⁰, svētdienās – brīvs

AquaSeal NaturalWhite – laka, kas nemaina koka toni

Apraksts: AquaSeal NaturalWhite ir 2-komponentu ūdens un poliuretāna bāzes laka. Lakai ir ļoti augsta ķīmiskā un nodiluma izturība un tā ir paredzēta koka grīdām ar ļoti lielu slodzi. Dēļ lakas elastības, NaturalWhite ir piemērota arī koka virsmām un sporta grīdām. NaturalWhite var tikt izmantota kā alternatīva mūsu populārai šķīdinātāju, poliuretāna bāzes lakai SolvSeal UNO. NaturalWhite laka atbilst DIN 18032-2 un ÖISS 1990 "Sporta grīdas", kā arī Ö B 2608. Produkts ir pieejams ultramatēts. Laka ir ērtā iepakojumā un ir viegli transportējama. Giskods W2-DD+.

Piezīme: Lai samazinātu malu salipšanas risku AquaSeal Flex Primer, AquaSeal Uni-Spachtel vai SolvSeal UniQuickPrimer var izmantot kā grunti.

Lietošana: Pirms lietošanas katru komponentu kārtīgi sakratīt un mērspainī vai oriģinālajā iepakojumā laku sajaukt ar cietinātāju attiecībā 10:1. Kārtīgi izmaisīt. Sajaukto maisījumu ir jāizlieto 2 stundu laikā. Maisījuma atliekas paliek šķīdras vēl apmēram 1 dienu, tomēr, šāda laka var tikt izmantota tikai kā grunts kārtā, ko uzklāj ar špakteljāpstiņu (nobeiguma kārtā samazinās žūšanas laiks un lakas noturība). Vienmēr sajauciet uzklāšanai nepieciešamo lakas daudzumu. No lakas un cietinātāja maisījuma izgaro oglekļa dioksīds, tāpēc, lai izvairītos no eksplozijas, iepakojums ar maisījumu nedrīkst būt cieši noslēgts. Laka ir klājama 3-4 kārtās ar lakas rullīti vai otu. Problemātiskiem koku veidiem, tādiem kā dižskābardis, kļava un osis, nevajadzētu laku klāt ar špakteljāpstiņu, bet tikai ar lakas rullīti.



Ūdens bāzes laku speciālā informācija: Pretēji tradicionālām šķīdinātāju bāzes lakām, AquaSeal lakas ir jāklāj biežā kārtā. Materiālu nevajadzētu pārsmērīgi izrullēt ar lakas rullīti.

Žūšana: Normālā klimatā 23°C / 50% mitrums: apmēram 120 minūtes, virsmu var slīpēt un pa virsmu var uzmanīgi staigāt pēc apmēram 3-4 stundām. Pie nepietiekamas ventilācijas, zemas temperatūras, augsta relatīvā gaisa mitrums vai biezas lakas kārtas žūšanas laiks var palielināties. Pēc pēdējās lakas kārtas uz virsmas neklāt paklājus un kopšanas līdzekļus vēl 8-10 dienas.

Patēriņš: Atkarībā no virsmas un pielietošanas metodes: viena lakas kārtā ar špakteljāpstiņu: apmēram 30-35 ml uz 1 m², respektīvi 30-35 m² ar 1 litru. Viena lakas kārtā ar lakas rullīti: apmēram, 90-130 ml uz 1 m², respektīvi 8-12 m² ar 1 litru.

Uzglabāšana un transportēšana: Oriģināls, neatvērts iepakojums ir uzglabājams vismaz 12 mēnešus lakai un vismaz 6 mēneši cietinātajam, nodrošinot, ka produkts tiek transportēts un uzglabāts vēsā un sausā vietā, sargājot no sasaldēšanas.

Industriāli apstrādāta gatavā parketa pārlakošana: Lakai ir laba saķere ar daudzu ražotāju gatavo parketu, taču tirgū atrodas daudzveidīgs produktu klāsts, tāpēc šo apgalvojumu nevarēs attiecināt uz pilnīgi visu ražotāju produkciju. Būtu nepieciešams izmēģināt lakas saķeri tieši uz apstrādei paredzētā parketa. Mūsu pētījumos labs rezultāts tika sasniegts, pielietojot sekojošu tehnoloģiju: pirms lakošanas virsmu attīrīt ar Brilliance Cleaner L94 tīrīšanas līdzekli; kārtīgi izmazgāt ar tīru, mitru lupatu; pēc nožūšanas pamatīgi nopolēt ar 120 sietu.

Uzmanību! Pirms šī produkta apstrādes, lūdzu, izlasiet uzmanīgi norādījumus par produkta lietošanu. Šis Berger-Seidle produkts ir paredzēts profesionāli kvalificētas personas lietošanai. Visas ar produktu saistītās darbības tiek veiktas saskaņā profesionāli kvalificētas personas, tas ir grīdas meistars, prasmēm un profesijas likumiem, izmantojamās tehnikas tehnisko stāvokli, valstī, kurā tiek lietots atbilstošais produkts, spēkā esošajiem standartiem un noteikumiem. Ir jāievēro DIN 18356 specifikācija "Parketa un koka bruģis" un DIN 18365 specifikācija "Grīdas segumu apstrādes darbi", instrukcijas un BergerSeidle ieteiktā specializētā informācija saskaņā ar vācu normām, TKB, BEB, CTA un BVPF-Federatīvās asociācijas instrukcijas par parketu un grīdas tehniku. Uzmanību! Grīdas meistaram ir pienākums informēt klientu par pareizu grīdas kopšanu un tīrīšanu turpmāk. Ja produkts netiek lietots pēc BergerSeidle instrukcijām, ieteikumiem, noteikumiem, tad šāda lietošana tiek uzskatīta par nepareizu, par ko ir atbildīgs produkta lietotājs, grīdas meistars un tādejādi izslēdz BergerSeidle garantijas saistības un atbildību.

Papildus informācijas: Sekojošas rubrikas ir uzskatāmas par šīs instrukcijas sastāvdaļām: "Vispārīgie norādījumi par parketa apstrādes produktiem"; "Elļotas un lakotas grīdas kopšana"; Drošības datu lapa.