



Продукт произведен в Германии!

Импортер: SIA «Abschliff Latvija»

Рига, ул. А Чака 107 к2

Телефон: +371 67843844, 67843845

Моб.: +371 26177888

Факс: +371 67272792

Электронная почта: info@abschliff.lv

www.abschliff.lv

<https://www.facebook.com/Abschliff-Latvija-100679528475676/>



Parkett will das Beste!

Время работы магазина: будние дни - с 9:00 до 18:00, суббота - с 10:00 до 14:00, воскресенье – выходной

AquaSeal CeramicStar – лак, содержащий керамику **ДЛЯ БЫСТРОГО РЕМОНТА**

Описание: CeramicStar представляет собой двухкомпонентный лак премиум класса на водной основе на базе полиуретана с отличной устойчивостью, универсальной применимостью и более низкой регулировкой вязкости. Он очень прост в обработке и в связи с содержанием керамических частиц продукт очень прочный. Продукт высыхает в течение 24 часов и этим облегчает работу в помещениях где ограничены сроки выполнения работ. Специально разработан для общественных мест, куда вы входите в уличной обуви, с защитой от грязи с солями и т. д. Качественный лак обеспечивает максимальную защиту поверхности от повреждения белыми солевыми пятнами. Особенно подходит для ремонта старых полов. AquaSeal CeramicStar прошел испытания в соответствии со стандартом DIN 51130 (BGR 181) и соответствует требованиям класса R9 по противоскользящим свойствам.

Сертификаты / Разрешения: Giscode: W3/DD+; Emicode: EC1; AbZ-Nr.: Z-157.10-47; противоскольжение: DIN 51130/DGVU 108-003 : R9; прочность склеивания: DIN EN ISO 2409; сопротивление истиранию: DIN 68861; Minergie-ECO: выполнили; ATFA: выполнили.

Особые примечания! Для того чтобы снизить эффект бокового склеивания рекомендуем использовать AquaSeal FlexPreimer, AquaSeal ExoBloc, Classic BaseOil или SolvSeal UniQuickPrimer как грунт. Лак особенно подходит для восстановления старого пола. Для очень грязных, изношенных, старых полов после очистки поверхности рекомендуется нанести пробное покрытие на небольшом участке, чтобы убедиться, что лак не вступит в реакцию с остатками ранее использованных средств в трещинах и т.п.

Степень блеска: лак доступен полуматовый и матовый.

Применение: перед началом работы AquaSeal CeramicStar смешивается в соотношении 10:1 с отвердителем AquaSeal-Härter непосредственно в комби-упаковке или в ведре для смешивания BergerTool MixBox. Сразу после добавления отвердителя хорошо размешать. Смесь пригодна к использованию в течение двух часов (жизнеспособность), это значит, что смесь, хотя и остается жидкой примерно в течение суток, не должна использоваться по истечении 2-х часов, так как снижается стойкость лакового покрытия. Смешивать столько, сколько необходимо для работы. Смесь выделяет углекислый газ (CO₂), поэтому, во избежание взрыва, не храните упаковки со смесью герметично закрытыми! Материал наносится валиком/кистью в 3 слоя. На проблемные породы древесины, такие как бук, клен и ясень, не наносить лак шпателем.

Специальные рекомендации! В отличие от обычных лаков на основе растворителей с лаками серии AquaSeal® следует работать насыщенными слоями. Материал не следует слишком тонко раскатывать по поверхности. Для достижения оптимального смешивания отвердителя, его следует встряхивать, а не перемешивать.

Высыхание: чтобы избежать чрезмерного набухания, наносить лак на водной основе с помощью валика только один раз в день. Таким образом у древесины будет достаточно времени чтобы выпустить поглощенную воду. Сам лак обычно через 3-4 часа можно шлифовать и пол готов к дальнейшей обработки (23°C/50% относительной влажности). В случае плохой вентиляции, более низкой температуры, различной влажности воздуха и повышенной толщины слоя процесс сушки может быть значительно задержан. Лак готов к нагрузке после 24 часов, не ранее, чем через 7 дней, класть ковры или применять средства по уходу.

Расход: в зависимости от типа поверхности и способа нанесения:

1 слой шпателем: около 30 мл/м² или 35 м²/л

1 слой валиком/кистью: около 100 мл/м² или 10 м²/л

Хранение / транспортировка: сохраняется в течение минимум 12 месяцев в оригинальной упаковке при транспортировке и хранении в прохладной сухой среде.

Паркет с заводским лаковым покрытием - AquaSeal CeramicStar демонстрирует хорошую адгезию со многими типами предварительно обработанного паркета, но из-за большого количества продуктов нельзя делать общих заявлений. В целом, на каждом изделии нужно провести индивидуальный тест на способность адгезии. В предварительных тестах подтвердилось, что пол нужно сначала тщательно очистить с помощью Brilliance Cleaner L94 Wachsentferner, после тщательно промыть поверхность чистой водой и отшлифовать поверхность 120ой сеткой до матового состояния.

Общие сведения! Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по применению перед использованием данного продукта. Данный продукт Berger Seidle должен использоваться только квалифицированным специалистом по укладке паркета, для которого предназначено данная инструкция. Работы должны выполняться в соответствии с правилами торговли, современным уровнем техники и действующими нормами и правилами страны, в которой используется продукт. Должны соблюдаться требования DIN 18356 «Работы по укладке паркета и дерева» и DIN 18365 «Работы с напольным покрытием», информационные листки и информация от TKB, BEB, CTA и BVPF-Bundesverband Parkett & FussbodenTechnik. Клиент должен быть проинформирован об инструкциях по очистке и уходу за продуктом.

Использование, не соответствующее областям применения, определенной фирмой Berger-Seidle, считается использованием не по назначению. Любое ненадлежащее использование или несоблюдение инструкций данного продукта является исключительной ответственностью переработчика и, следовательно, исключает ответственность производителя и гарантию. Перед использованием этого продукта необходимо надлежащим образом и профессионально проверить общие условия его использования.

Дополнительная информация! Следующие разделы следует рассматривать как часть настоящего руководства: «Общие указания по средствам для обработки паркета»; «Уход за масляными и лакированными полами»; Паспорт безопасности.

