



Продукт произведен в Германии!

Импортер: SIA «Abschliff Latvija»

Рига, ул. А Чака 107 к2

Телефон: +371 67843844, 67843845

Моб.: +371 26177888

Факс: +371 67272792

Электронная почта: info@abschliff.lv

www.abschliff.lv

<https://www.facebook.com/Abschliff-Latvija-100679528475676/>



Время работы магазина: будние дни - с 9:00 до 18:00, суббота - с 10:00 до 14:00, воскресенье – выходной

AquaSeal EcoGold - лак с защитой от царапин

Описание: AquaSeal® EcoGold представляет собой комбинацию на основе полимеризованных акриловых и полиуретановых дисперсий и отличается хорошими показателями устойчивости и беспроblemным применением. Не нуждается в смешивании, сразу готов к применению, удобен в работе, с оптимальной фазой высыхания. После высыхания AquaSeal® EcoGold обладает высокими свойствами заполнения и хорошим, беспроblemным растеканием.

Сертификаты / Разрешения: Blauer Engel; Giscode: W2+; Emicode: EC1; AbZ-Nr.: Z-157.10-46; DIN 71-3: Применим для детских игрушек; DIN 53160: Устойчивость к слюне и потеотделению; DIN 51130/DGVU 108-003 / противоскольжение: R9; ATFA: Compliant Product; DIN EN 13501-1 / Огненное поведение: Класс Efl.

Особые примечания! Как правило, лак AquaSeal EcoGold имеет хорошую адгезию с различными грунтами, например с AquaSeal FlexPrimer, AquaSeal ExoBloc и SolvSeal UniQuickPrimer. Содержащие большое количество масла породы дддревесин, такие как тик или оливковое дерево, следует грунтовать при помощи AquaSeal ExoBloc. Темные породы, такие как вишня или груша следует - по соображениям оптики - основательно грунтовать (красивое поджигание древесины) при помощи AquaSeal ExoBloc. Лак AquaSeal EcoGold подходит для пробковых полов.

Применение: AquaSeal EcoGold может наноситься валиком, кистью или перекрестно шпателем. Лак наносится равномерно в 3 слоя. Сильно впитывающая древесину, такую как бук, клен и ясень лучше всего обрабатывать валиком а не шпателем.

Специальные рекомендации! В отличие от обычных лаков на основе растворителей с лаком AquaSeal® EcoGold следует работать насыщенными слоями. Материал не следует слишком тонко раскатывать по поверхности.

Высыхание: во избежание чрезмерного набухания древесины, мы рекомендуем наносить в сутки валиком только один слой водного лака, чтобы у древесины было достаточно времени отдать взятую воду. Обычно через 3-4 часа лак может шлифоваться и по нему можно осторожно ходить (23°C/50% относительной влажности воздуха). При плохой вентиляции, низкой температуре пола, другой относительной влажности, а также повышенной толщине нанесенного слоя время высыхания может существенно возрасть. Не ранее, чем через 8-14 дней подвергать нагрузке, класть ковры или применять средства по уходу.

Расход: в зависимости от типа поверхности и способа нанесения:

1 слой шпателем: около 30 мл/м² или 35 м²/л

1 слой валиком/кистью: около 100 мл/м² или 10 м²/л

Хранение и транспортировка: сохраняется в течение минимум 12 месяцев в оригинальной упаковке при транспортировке и хранении в прохладной сухой среде.

Общие сведения! Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по применению перед использованием данного продукта. Данный продукт Berger Seidle должен использоваться только квалифицированным специалистом по укладке паркета, для которого предназначено данная инструкция. Работы должны выполняться в соответствии с правилами торговли, современным уровнем техники и действующими нормами и правилами страны, в которой используется продукт. Должны соблюдаться требования DIN 18356 «Работы по укладке паркета и дерева» и DIN 18365 «Работы с напольным покрытием», информационные листки и информация от ТКВ, BEB, СТА и BVVPF-Bundesverband Parkett & Fussbodentechnik. Клиент должен быть проинформирован об инструкциях по очистке и уходу за продуктом. Использование, не соответствующее области применения, определенной фирмой Berger-Seidle, считается использованием не по назначению. Любое ненадлежащее использование или несоблюдение инструкций данного продукта является исключительной ответственностью переработчика и, следовательно, исключает ответственность производителя и гарантию. Перед использованием этого продукта необходимо надлежащим образом и профессионально проверить общие условия его использования.

Дополнительная информация! Следующие разделы следует рассматривать как часть настоящего руководства: «Общие указания по средствам для обработки паркета»; «Уход за масляными и лакированными полами»; Паспорт безопасности.

