



Produkts ražots Vācijā!
Importētājs: SIA "Abschliff Latvija"
Rīga, A Čaka iela 107 K2
Tālrunis: +371 67843844, 67843845
Fakss: +371 67272792
Mob.: +371 26177888
E-pasts: info@abschliff.lv
www.abschliff.lv



<https://www.facebook.com/abschliff.abschliff>

Veikala darba laiks: darba dienās – 9⁰⁰-18⁰⁰, sestdienās - 10⁰⁰-14⁰⁰, svētdienās – brīvs

Avalon Hartöl – dabīga eļļa dzīvai koka piesūcināšanai

Apraksts: Avalon naturālo sveķu cietā eļļa ir eļļa visa veida koka un korķa impregnēšanai iekštelpās. Īpaši labi piemērota stipri noslogotām virsmām. Dzeltenīga, ūdeni neuzsūcoša, dziļi impregnējoša eļļa kokam. Stipri uzsūcošas virsmas kļūst mazliet tumšākas. Instrumenti tīrāmi ar Avalon Verdünnung. Kvalitāte atbilst Vācijas kokapstrādes normām.

Sastāvs: Ātri žūstošas augu eļļas, koku sveķi, izoparafīna, svīnu nesaturtošas žūstošas vielas. Materiāls nesatur ēteriskās eļļas.

Tonis: Caurspīdīga, bezkrāsaina, viegli dzeltena. Bez pulēšanas, virsma ir zīdaini spīdīga.

Apstrāde: Ar otu, rullīti, izsmidzinot vai iegremdējot. Telpas un virsmas temperatūrai ir jābūt vismaz +15°C.

Patēriņš: Vienai kārtai, apmēram, 60-80 ml/m², respektīvi, apmēram, 12-17 m² ar 1 litru, labi uzsūcošām virsmām. Ja līdzeklis uzklāts par daudz, tas jānoņem, jo tiks ievērojami paildzināts žūšanas laiks un bojāts virsmas vizuālais izskats.

Žūšanas laiks: Pie 23°C un 50% relatīvā gaisa mitruma, apžūšanas laiks ir, apmēram, 6-8 stundas, izžūšanas laiks ir, apmēram, 16-24 stundas. Žūšanai ir nepieciešama laba telpas vēdināšana. Tādēļ, lai nodrošinātu stāvoša gaisa cirkulāciju un izvairītos no smakas veidošanās, izmantojiet ventilatoru. Sacietēšanas beigu pakāpe ir pēc 4 nedēļām.

Atšķaidīšana un tīrīšana: Eļļu lietot nešķaidītā veidā. Instrumenti tīrāmi ar Avalon šķīdinātāju. **Iepakojums:** 0,75 l; 2,5 l; 10 l.

Uzglabāšana: Glabāt vēsā un sausā vietā. Oriģinālā, cieši noslēgtā iepakojumā vismaz 5 gadus.

Norādījumi un drošības ieteikumi: Savienojumā ar viegli uzliesmojošiem materiāliem, produkts var pašai aizdegties. Tādēļ, izmantotās lupatas, kuras ir piesūcinātas ar eļļu iemērk ūdenī, izkārtas izžāvēt un izmest ārā konteinerā. Strādājot ar eļļu, lietojiet aizsargmasku. Arī dabīgos produktus ir jāuzglabā bērniem nepieejamā vietā. Produkta pārpalikumus neliet gruntsūdeņos vai kanalizācijā. Produktu, pirms lietošanas, kārtīgi izmaisīt.

Apstrādes norādījumi:

Pamatnes sagatavošana: Lai iegūtu optimālo rezultātu ievērojiet visu izmantoto produktu tehnisko informāciju. Virsmai jābūt stingrai, sausai, tīrai no putekļiem un taukiem. Virsmu, atkarībā no apstrādājamā koka, noslīpēt ar 100-180 grauda slīpējamo papīru.

Jaunu virsmu apstrāde: Vienmērīga virsmas piesūcināšana tiek panākta ar eļļas uzklāšanu. Pirmo kārtu uzklāt samērā bagātīgi. Pēc, apmēram, 20 minūtēm eļļu, kura nav iesūkusies, vienmērīgi izlīdzināt pa visu virsmu, bet sausajās vietās uzklāt vēl vienu eļļas kārtu. Pēc vēl 30 minūtēm, eļļas kārtiņu, kas nav sasūkusies kokā, ja tāda ir, uzmanīgi noņemt. Tad 16-24 stundas ļaut eļļai žūt. Šo darbību atkārtot tik ilgi, kamēr segums vairs neuzsūc eļļu.

Virsmas atjaunošana: No virsmas noņemt veco eļļas un vaska kārtu ar Avalon ziepju koncentrātu. Pēc tam, jāveic tās pašas darbības, kā apstrādājot jaunu virsmu.

Drošības norādījumi: Glabāt bērniem nepieejamā vietā. Arī strādājot ar materiāliem, kuru sastāvā ir maznozīmīgs kaitīgo vielu daudzums, nepieciešams ievērot vispārpieņemtos darba aizsardzības noteikumus.

