



Produkts ražots Vācijā!
Importētājs: SIA "Abschliff Latvija"
Rīga, A Čaka iela 107 K2
Tālrunis: +371 67843844, 67843845
Mob.: +371 26177888
E-pasts: info@abschliff.lv

www.abschliff.lv

<https://www.facebook.com/Abschliff-Latvija-100679528475676>



Parkett will das Beste!

Veikala darba laiks: darba dienās – 9⁰⁰-18⁰⁰, sestdienās - 10⁰⁰-14⁰⁰, svētdienās – brīvs

Classic 100ProOil – eļļa ar vasku virsmām ar ļoti lielu slodzi

Apraksts: Classic 100ProOil ir videi draudzīga, eļļu/vasku bāzes eļļa, kas paredzēta parketa dzīvai impregnēšanai. Satur 100% cietās vielas, tāpēc Classic 100ProOil ieņem vadošo pozīciju. Produkts ir uz rafinētu eļļu un vasku bāzes. Tonēšana ir iespējama, kļājot pirmajā kārtā Classic BaseOil (lūdzu iepazīties ar produkta tehnisko instrukciju), uzklājot finiša kārtā Classic 100ProOil.




Sertifikāti, atļaujas: Giscode: Ö10+; AbZ-Nr.: Z-157.10-48; DIN EN 71-3: droša bērnu rotaļlietām; DIN 53160: izturīga pret siekalām un sviedriem; DIN 51130/DGVU 108-003 / pretslīdes klase: R9, R10.

Spīdums: Eļļas spīduma pakāpe ir atkarīga no virsmas slīpējuma, klāšanas tehnikas un nākamā kļājuma. Pēc pulēšanas virsma paliek zīdaini matēta. Ar nākamajām kārtām un kopšanas līdzekļu palīdzību var panākt lielāku spīdumu.

Uzmanību! Ar produktu piesūcinātās lupatas, filčus un citus instrumentus jāievieto slēgtā traukā. Eļļas un vaski, savienojumā ar slīpējuma putekļiem, audumu un tamlīdzīgiem materiāliem var pašaizdegties, tiem jābūt saslāpītiem ūdenī un ievietotiem slēgtā spainī, respektīvi, no tiem ir jāatbrīvojas saskaņā ar uguns aizsardzības noteikumiem. Produkts pats no sevis nevar pašaizdegties. Lūgums ievērot Berger-Seidle tehnisko informācijas lapu Nr. 17! Arī strādājot ar materiāliem, kuru sastāvā ir maznozīmīgs kaitīgo vielu daudzums, nepieciešams ievērot vispārpieņemtos darba aizsardzības noteikumus. Produktu glabāt bērniem nepieejamā vietā.

Lietošana: Tikai profesionālam pielietojumam! Apstrādes apstākļiem jāatbilst DIN 18356. Ja ir vajadzība, Classic 100ProOil var sajaukt ar tonēto ClassicBaseOil Color. Oksidatīvās eļļu/vasku žūšanas laikā izdalās netipiska smarža, kas pēc dažām dienām pazūd. Saskaņā ar silēna līmi, eļļas/vaski nežūst droši (lūgums ievērot Berger-Seidle tehnisko instrukciju Nr. 21). Slīpējumam jābūt vienmērīgam, kvalitatīvam, bez kļūdām. Ja nepieciešams, virsmu špaktelē ar AquaSeal Pafuki, AquaSeal PafukiPulver vai PafukiSuper. Classic 100ProOil tiek uzklāta ar špaktellāpstiņu. Pēc uzšpaktelētās eļļas kārtiņas seko liekās, neiesūkušās eļļas, noņemšana un pulēšana ar viendiska pulējamo mašīnu. Katrā gadījumā ir jāizvairās no kārtiņas veidošanās – tas nozīmē, ka liekā, kokā neiesūkusies eļļa jānoņem pilnībā. Tā saucamās "Spraugu svīšanas" gadījumā, virsmu labāk nopolēt vēlreiz pēc apmēram 1 h. Stipri uzsūcošiem kokiem, pēc nožūšanas, ieteicams uzklāt otru kārtiņu. Otrajā kārtā eļļas patēriņš būs ievērojami mazāks. Pievienojot eļļai reaktīvo vielu Classic Plus attiecībā 10:1, žūšanas laiks tiek ievērojami samazināts, uzlabota sacietēšana, izturība, bloķēšanas pretestība. Nejaukt šos divus produktus kopā vairāk, nekā 2 h laikā var izlietot. Instrumentu tīrīšana – ar Brilliance Cleaner L91 KH-Verdünnung. **Šķīdināšana:** Ja ir vajadzība, eļļu var šķīdināt ar Brilliance Cleaner L91 KH-Verdünnung.



Žūšanas laiks: Pie 23° / 50% relatīvā gaisa mitruma, apmēram pēc 10-12 h pa virsmu var uzmanīgi staigāt, pēc apmēram 24 h eļļu drīkst apstrādāt tālāk. Ja koksne satur vielas, kas aizkavē žūšanas procesu, telpā ir slihta ventilācija, zemāka temperatūra, cits relatīvais gaisa mitrums vai eļļa ir uzklāta pārāk biežā kārtā, žūšanas laiks var palielināties. Pirmās 8-14 dienas pret grīdu izturēties saudzīgi, mehāniski nenoslogot virsmu, uz virsmas neklāt paklājus un kopšanas līdzekļus, izmantot tikai sauso tīrīšanu.

Patēriņš: Atkarībā no koka uzsūktspējas, slīpējuma un uzklāšanas veida. Piemēram, ozolam, ar nosacījumu, ka spraugas ir aizšpaktelētas, pirmajā kārtiņā, apmēram, 30-50 ml/m², respektīvi, 20-33 m²/l. Ar katru nākamo kārtiņu patēriņš kļūst ievērojami mazāks. Ļoti sausiem, uzsūktspējīgiem, ar daudzām un lielām spraugām, kokiem patēriņš būs ievērojami lielāks.

Transportēšana un uzglabāšana: Transportēt vēsumā un sausu. Neatvērtā, oriģinālā iepakojumā uzglabājama vismaz 24 mēnešus. Atvērtos iepakojumus cieši aizvērt, jo gaisa ietekmē materiāls sacietē. Ja, atverot iepakojumu, no augšas ir izveidojusies ādiņa, to uzmanīgi noņemiet, eļļu samaisiet, un produkts ir lietojams atkal. Virsmas ar lielām spraugām nevajadzētu apstrādāt ar Classic 100ProOil, jo ļoti daudz eļļas tiks iešpaktelētas spraugās.

Iepakojums: 0,125l, 1l, 5l .

Kopšana, tīrīšana: koka grīdas, apstrādātas ar Classic 100ProOil, kopt un tīrīt saskaņā ar instrukciju "Eļļotas un lakotas grīdas kopšana".

Uzmanību! Pirms šī produkta apstrādes, lūdzu, izlasiet uzmanīgi norādījumus par produkta lietošanu. Šis Berger-Seidle produkts ir paredzēts profesionāli kvalificētas personas lietošanai. Visas ar produktu saistītās darbības tiek veiktas saskaņā profesionāli kvalificētās personas, tas ir grīdas meistara, prasmēm un profesijas likumiem, izmantojamās tehnikas tehnisko stāvokli, valstī, kurā tiek lietots atbilstošais produkts, spēkā esošajiem standartiem un noteikumiem. Ir jāievēro DIN 18356 specifikācija "Parketa un koka bruģis" un DIN 18365 specifikācija "Grīdas segumu apstrādes darbi", instrukcijas un Berger-Seidle ieteiktā specializētā informācija saskaņā ar vācu normām, TKB, BEB, CTA un BVPF-Federatīvās asociācijas instrukcijas par parketu un grīdas tehniku. Uzmanību! Grīdas meistaram ir pienākums informēt klientu par pareizu grīdas kopšanu un tīrīšanu turpmāk. Ja produkts netiek lietots pēc Berger-Seidle instrukcijām, ieteikumiem, noteikumiem, tad šāda lietošana tiek uzskatīta par nepareizu, par ko ir atbildīgs produkta lietotājs, grīdas meistars un tādējādi izslēdz Berger-Seidle garantijas saistības un atbildību. **Papildus informācija:** Sekojošas rubrikas ir uzskatāmas par šīs instrukcijas sastāvdaļām: "Vispārīgie norādījumi par parketa apstrādes produktiem"; "Eļļotas un lakotas grīdas kopšana"; Drošības datu lapa.

