



Produkts ražots Vācijā!
Importētājs: SIA "Abschliff Latvija"
Rīga, A Čaka iela 107 K2
Tālrunis: +371 67843844
Fakss: +371 67272792
Mob.: +371 26177888
E-pasts: info@abschliff.lv
www.abschliff.lv
<https://www.facebook.com/abschliff.abschliff>



Veikala darba laiks: darba dienās – 9⁰⁰-18⁰⁰, sestdienās - 10⁰⁰-14⁰⁰, svētdienās – brīvs

Poseidon - laka virsmām ar vidēju un lielu slodzi

Apraksts: Ekoloģiska, 1-komponenta, ātri žūstoša laka, uz augstvērtīgas akrila poliuretāna izejvielu bāzes, ar ekoloģisko apzīmējumu „Zilais eņģelis”. Piemērota masīvoka virsmām iekštelpās: parketam, dēļu grīdai, trepēm, mēbelēm u.c. Var pielietot arī līmētām, daudzkārtu koka virsmām. Laka ir 15 gadus pilnveidota, darba un prakses rezultātā uzlabota. Laka ir pieejama pusmatēta.

Piezīme: Laka ir izstrādāta pamatojoties uz dažādām, tai skaitā starptautiskajām prasībām, kas saistītas ar tolerantu un ekoloģisku pielietojumu. Ņemot vērā to, ka ūdens bāzes lakām ir citādas apstrādes īpašības, salīdzinājumā tradicionālajām šķīdinātājus saturošām lakām, profesionālam un individuālam patērētājam ir jāiestājas par šīs ekoloģiskas lakas izmantošanu. Lakai var pielietot dažādas darba metodes. Profesionāļiem, vispirms būtu jāizmēģina tradicionālu darba metodi un tad pilnīgi alternatīvu darba metodi, lai sasniegtu optimāli labāko rezultātu. Šīs tehniskās instrukcijas padomu ievērošana Jums ļoti palīdzēs.

Lietošana: Laku pirms lietošanas kārtīgi izmaisīt. Apstrādājamai virsmai, pēc slīpēšanas ar smalko smilšpapīru, ir jābūt pilnīgi tīrai un sausai. Pēdējais slīpējums ir jāveic ar 120 grauda smilšpapīru. Slīpējuma putekļus, no virsmas, rūpīgi jānovāc. Lakošanai izmantojiet tīrus darba instrumentus un lakošanas procesā izvairieties no netīrumu ielipšanas lakā. Laku no iepriekš atvērta iepakojuma, kurš ir pastāvējis, izmantojiet tikai grunts kārtai vai vispirms laku uzmanīgi izkāšiet caur marli. Laku var klāt tradicionāli 3-4 kārtās ar lakas rullīti vai pielietojot alternatīvu metodi - 2 kārtas klājot krusteniski, ar špakteļlāpstiņu un 2 kārtas - ar lakas rullīti. Laku jāklāj plānā, vienmērīgā kārtā, izvairoties no lakas peļķēm, sabiezējumiem u.c. Pēc lakas klāšanas ir nepieciešams starpslīpējums. Tādējādi, pēc otrās kārtas un pirms pēdējās kārtas ir jāveic starpslīpējums ar 120 grauda sietu. Nākošo lakas kārtu drīkst uzklāt tikai tad, kad iepriekšējā kārtā ir pilnīgi nožuvusi. Darba procesā izmantotos instrumentus tīrīt uzreiz, tos izskalojot ūdenī. Laku drīkst atšķaidīt ar ūdeni, pielejot maksimāli 5%. Laku nepielietot temperatūrā, kura ir zemāka par +13°C.

Ūdens bāzes laku speciālā informācija: Tieši pretēji parastajām, šķīdinātājus saturošajām lakām, ūdens bāzes laku vajadzētu klāt biežās kārtās koka šķiedras virzienā. Laku nevajadzētu pārmērīgi izrullēt ar lakas rullīti. Pie augstas temperatūras un zema gaisa mitruma pakāpes, īpaši lielām platībām, ir ieteicams lakošanu veikt divatā: viens laku uzklāj biežā kārtā, bet otrs noņem lakas pārpalikumus. Lakošanai vajadzētu izvēlēties lakas rullīti ar vidēji gariem un gariem matiņiem, piemēram Aqua-Seal ūdens bāzes lakas rullīti. Pirms lakas rullīša izmantošanas, apgrieziet rullīša sānu malas 45° leņķī, notīniet ar līmlentu un noplēsiet līmlentu, lai atīrītu lakas rullīti. Tā Jūs iegūsiet darbarīku, optimāli labam darba rezultātam.

Virsmas gruntēšana: Ja vēlaties, lai koks būtu nedaudz dzeltenāks ar izteiktu koka šķiedru, iesakam izmantot šķīdinātāju bāzes grunti SolvSeal UniQuickPrimer, kas apdedzinās koku. Ja vēlaties, lai koks paliek gaišs mēs iesakām gruntēšanu veikt ar Poseidon laku, dēļ lakas labajiem tehniskajiem un kvalitātes rādītājiem. Gruntēšanai var izmantot arī elastīgu ūdens bāzes gruntis AquaSeal FlexPrimer. Starp lakas kārtām drīkst izmantot gēlveida špakteli AquaSeal SpachtelGel, lai iegūtu ļoti līdzenu virsmu – lietās grīdas efektu (lūdzu iepazīties ar produktu tehnisko instrukciju).

Norādījumi eksotisko koku lakošanai: Tumšiem eksotiskajiem kokiem, pirms lakošanas ar ūdens bāzes laku, ir svarīgi, lai visas spraugas un nelīdzenumi būtu aizšpaktelēti ar atbilstošu tonēto špakteli. Pretējā gadījumā, pēc lakošanas, salaiduma vietas var iezīmēties. Ar atbilstošu špakteli, špaktelēšanas darbi tiek veikti kā parasti, pirms pēdējās slīpēšanas. Visbiežāk, pēc lakošanas, tumšie koki kļūst gaišāki. Pirms eksotisko koku lakošanas, ir ieteicams uzklāt izmēģinājuma kārtu, jo dažos gadījumos, ūdens bāzes laka var sabojāt optisko rezultātu. Šādos gadījumos eksotiskais koks būtu jāgruntē ar šķīdinātāju bāzes grunti SolvSeal UniQuickPrimer vai ekoloģisku, ūdens bāzes grunti AquaSeal ExoBlock.

Žūšana: Normālā klimatā 23°C / 50% relatīvā gaisa mitruma: lakojo ar otu vai ar lakas rullīti, apmēram, pēc 90-120 minūtēm pa virsmu var uzmanīgi staigāt un virsma ir slīpējama. Laku klājot ar špakteļlāpstiņu virsma ir nožuvusi, apmēram, pēc 10-20 min. Pie nepietiekamas ventilācijas, zemas temperatūras, augsta mitruma vai biezas lakas kārtas žūšanas laiks var palielināties. Pirms nākošās kārtas klāšanas, virsmai ir jābūt vienmērīgi sausai. Pēc pēdējās lakas kārtas uz virsmas neklāt pakļājus un kopšanas līdzekļus vēl 8-10 dienas. Pirms noslogošanas, lakotā virsma ir jāapstrādā ar kopšanas līdzekli Brilliance Everclear.

Patēriņš: Atkarībā no virsmas un pielietojuma metodes: Viena lakas kārtā ar špakteļlāpstiņu: apmēram, 30-35 ml uz 1 m², respektīvi, 30-35 m² ar 1 litru. Viena lakas kārtā ar lakas rullīti: apmēram, 90-130 ml uz 1 m², respektīvi, 8-12 m² ar 1 litru.

Uzglabāšana un transportēšana: Oriģināls, neatvērts iepakojums ir uzglabājams vismaz 12 mēnešus, nodrošinot, ka produkts tiek transportēts un uzglabāts vēsā un sausā vietā, sargājot no sasaldšanas.

Izmantošanas ierobežojumi: Laka nav ieteicama sporta grīdām, koka bruģim, ļoti platiem dēļiem un plāksnīšu parketam. Arī apsildāmajām grīdām ir ieteicams izmantot citu laku. Poseidon® nevajadzētu klāt uz blīviem, mīksto koku veidiem (gatavais parkets dimanta priede un stabilizēts brūnais dižskābardis), kā arī uz bumbieres un ķirša. Problemātiska ir arī kūpināta ozola apstrāde, jo no ozola miecizas var izspiesties koka sula. Dižskābardi, kļavu un osi, pirms lakošanas, nevajadzētu pārlieku špaktelēt (iespējama ēnu veidošanās).

Korķis: Korķa grīdu lakošanai, izmantojiet AquaSeal 2K-PU.

Industriāli apstrādāts gatavais parkets: Poseidon lakai piemīt ļoti laba saķere ar dažādām lakām. Pirms lakošanas, virsma ir kārtīgi jānoslīpē ar 120 vai 150 grauda smilšpapīru un rūpīgi jānotīra. Šaubu gadījumā uzklājiet izmēģinājuma kārtu.

Kopšanas norādījumi: Pirmās 8-10 dienas pēc lakošanas, pret grīdu izturēties saudzīgi, nenoslogot virsmu, uz virsmas neklāt paklājus un izmantot sauso tīrīšanu. Telpā uzmanīgi, neskrāpējot virsmu, ienest mēbeles un citus priekšmetus. Lakotas grīdas kopšana atbilst DIN 18356. Pirms virsmas noslogošanas, uzklāt kopšanas līdzekli:

1. Šķidrās vaskas, kopšanai pulējot:
 - Brilliance Fitpolish - pulējams šķidrās vaskas;
 - Brilliance Cleaner L91 - šķīdinātājus saturošs līdzeklis traipu noņemšanai un ģenerālai tīrīšanai.
2. Šķidrās vaskas kopšanai bez pulēšanas (nav piemērots eļļotām, bojātām vai virsmām ar atvērtām porām):
 - Brilliance Everclear - slīdi mazinošs, pašspīdīgs, ūdens bāzes šķidrās vaskas tīrīšanai un kopšanai, lietojams nešķaidīts un atšķaidīts ar ūdeni;
 - Brilliance Cleaner L94 - līdzeklis netīrā vaska un traipu noņemšanai, kā arī ģenerālai tīrīšanai.
3. Šķidrās vaskas kopšanai bez pulēšanas (nav piemērots eļļotām, bojātām vai virsmām ar atvērtām porām):
 - Brilliance Everclear Matt - slīdi mazinošs, matēts, ūdens bāzes šķidrās vaskas tīrīšanai un kopšanai, lietojams nešķaidīts un atšķaidīts ar ūdeni;
 - Brilliance Cleaner L94 - līdzeklis netīrā vaska un traipu noņemšanai, kā arī ģenerālai tīrīšanai.

Papildus norādījums: Šī instrukcija ir izveidota, balstoties uz bagātīgu pieredzi un zināšanām. Protams, tehniskā instrukcija nesatur visus iespējamākos pielietojuma gadījumus un daudzveidīgās koka īpatnības. Pirms lakošanas ir ieteicams uzklāt izmēģinājuma kārtu.

Iepakojums: 1 l, 5 l, 10 l.

Uzklāšana: Ieteicams klāt ar lakas rullīti vai ar nerūsējošā tērauda špaktelplācīti, bet var klāt arī ar otu.

Uzmanību! Arī strādājot ar materiāliem, kuru sastāvā ir maznozīmīgs kaitīgo vielu daudzums, nepieciešams ievērot vispārpieņemtus darba aizsardzības noteikumus. Produktu glabāt bērniem nepieejamā vietā.

