



Produkts ražots Dānijā!
Importētājs: SIA "Abschliff Latvija"
Rīga, A Čaka iela 107 K2
Tālrunis: +371 67843844, 67843845
Fakss: +371 67272792
Mob.: +371 26177888
E-pasts: info@abschliff.lv
www.abschliff.lv



<https://www.facebook.com/Abschliff-Latvija-100679528475676>

Veikala darba laiks: darba dienās – 9⁰⁰-18⁰⁰, sestdienās - 10⁰⁰-14⁰⁰, svētdienās – brīvs

WOCA Oil Refreshing Soap – virsmas tīrīšanas un kopšanas līdzeklis (apvienotā instrukcija baltajam, dubultbaltajam un bezkrāsainajam)

Pielietošanas veids: Oil Refreshing Soap ir eļļas un ziepju maisījums, kas paredzēts eļļotās koka virsmu tīrīšanai un kopšanai. Šis līdzeklis apvieno efektīvu tīrīšanu ar vienlaicīgu atkārtotu ieeļļošanu. Virsmas atjaunošanas līdzeklis iesūcas kokā un izveido uz virsmas matētu aizsargājošu eļļas kārtiņu, nodrošina maksimālu aizsardzību pret netīrumiem un ūdeni jau no pirmās dienas, pastiprina dabīgo koka toni.

Oil Refreshing Soap ir pieejamas bezkrāsainas, baltas un dubultbaltas. Oil Refreshing Soap bezkrāsainais ir paredzēts bezkrāsainajam un tonētajam eļļotajām virsmām, Oil Refreshing Soap baltais ir paredzēts baltajām eļļotajām grīdām.

Patēriņš: 150-200 m²/l.

Instrumenti: kokvilnas drāna vai mops.



Lietošanas instrukcija:

1. Koka virsmai ir jābūt tīrai no putekļiem, tāpēc virsma ir kārtīgi jāizsūc ar putekļsūcēju. Lielākiem netīrumiem izmantot WOCA Intensive Wood Cleaner vai WOCA Wood Stain Remover tīrīšanas līdzekli.
2. Pirms produkta izmantošanas, iesakām, produkta testēšanu mazāk redzamā vietā, lai pārliecinātos par produkta saderību ar apstrādāto virsmu.
3. Atjaunošanas līdzekli, pirms lietošanas, kārtīgi jāizmaisa.
4. Sajauciet atjaunošanas līdzekli ar siltu ūdeni:
 - Eļļotai grīdai 1:20 (250 ml līdzekļa uz 5 l ūdens);
 - UV-eļļotai vai vaskotai grīdai 1:40 (125 ml līdzekļa uz 5 l ūdens).
5. Vienmēr ir ieteicams izmantot 2 spaiņus! Vienā spainī atjaunošanas līdzekļa un ūdens maisījums, bet otrā spainī jāielej tīrs ūdens lupatas vai mopa skalošanai. Iesakām apstrādāt ne lielākas platības par 10 m².
6. Neatstājiet ūdeni uz koka grīdas uz ilgu laiku, lai izvairītos no koka deformācijas.
7. Iemērciet WOCA mopa atjaunošanas līdzekļa maisījumā un ar kārtīgi izgrieztu mopa, gareniski pa koka šķiedru klājiet uz virsmas. Pēc tam skalojiet mopa otrā spainī.
8. Atstājiet virsmu nožūt apmēram uz 2 stundām.
9. Ja ir nepieciešams, lai virsmai ir neliels spīdums, pēc nožūšanas virsmu nopolējiet ar balto filci ar rokām vai izmantojot pulējamo mašīnu.

Tehiskie dati:

Sastāvs: zem 5% nichtionische Tenside, Pyrrithione sodium, benzisothiazolinone, zinc pyrithione. **Blīvums:** 0,97-1,02 g/ml. **pH-vērtība:** 7,5-9. **Derīguma termiņš:** 36 mēneši. **Krāsa:** bezkrāsains, balts, dubultbalts. **Instrumentu tīrīšana:** ar ūdeni un ziepēm. **Uzglabāšana:** +10-25°C. Uzglabāt bērniem nepieejamās vietās. Neuzglabāt telpās, kur ir augsta gaisa temperatūra, tiešos saulesstaros, salā. **Iepakojums:** 1l, 2,5l.

