



Продукт произведен в Германии!

Импортер: SIA «Abschliff Latvija»

Рига, ул. А Чака 107 к2

Телефон: +371 67843844, 67843845

Моб.: +371 26177888

Факс: +371 67272792

Электронная почта: info@abschliff.lv

www.abschliff.lv

<https://www.facebook.com/Abschliff-Latvija-100679528475676/>



Parkett will das Beste!

Время работы магазина: будние дни - с 9:00 до 18:00, суббота - с 10:00 до 14:00, воскресенье – выходной

AquaSeal Pafuki - шпаклевочная масса для смешивания с пылью

Описание: AquaSeal Pafuki является шпаклевочным раствором на водной основе для самостоятельного приготовления дерева содержащей шпаклевочной массы для заделки углублений или щелей, трещин деревянных покрытий всех видов, например, паркета, деревянного пола и т.п.

Сертификаты и разрешения: Giscode: W2+. Emicode: EC1

Применение: AquaSeal Pafuki смешивается со шлифовальной древесной пылью до образования однородной массы. Рекомендуется использовать мелкую шлифовальную пыль после 80-го зерна, которую получают при шлифовке на многодисковых машинах Trio или Quattro. Не рекомендуется использовать шлифовальную пыль, полученную при шлифовании ленточной шлифовальной машиной. Щели шириной до 2 мм могут быть заполнены шпаклевкой. Если шпаклевочная масса содержит недостаточное количество древесной пыли, при высыхании она будет оседать в щелях. Если в шпаклевочной массе содержится слишком много древесной пыли, то после высыхания шпаклевки сцепление между шпаклевкой и древесиной может быть недостаточным и в процессе шлифования из трещин может выпадать. Шпаклевку следует смешивать в подходящей емкости, чтобы избежать появления пятен на дереве. Замешанную шпаклевку следует быстро нанести шпателем из нержавеющей стали, чтобы предотвратить высыхание остатков шпаклевки. После полного высыхания шпаклевки пол необходимо отшлифовать. Окончательную шлифовку необходимо выполнять осторожно, чтобы на поверхности не осталось остатков продукта. Пол после полного высыхания шпаклевки можно обрабатывать любым из наших средств по уходу. Всегда следите за тем, чтобы шпаклевка полностью высохла!

Щели более 2 мм должны перед обработкой быть заполнены опилками или предварительно обработаны более подходящими материалами, например, AquaSeal PAK-Stop, AquaSeal® Pafudima FlexFill Color. Древесная пыль и исправленная поверхность должны быть очищены от воска и грязи.



Высыхание: при 23°C/50% относительной влажности воздуха пригодна к шлифовке примерно через 30-45 минут. При заполнении больших щелей или углублений процесс высыхания до пригодности к шлифовке замедляется. Проводить последнюю шлифовку только после полного высыхания.

Расход: в зависимости от поверхности и способа нанесения:

1 слой шпаклевки: около 50 мл/м2 или 20 м2/л.

В зависимости от вида и объема щелей и углублений расход может увеличиваться.

Упаковка: 1 л, 5 л, 10 л.

Хранение и транспортировка: сохраняется в течение 15 месяцев в оригинальной упаковке при транспортировке и хранении в прохладной сухой среде.

К сведению! Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по применению перед использованием данного продукта. Данный продукт Berger-Seidle должен использоваться только квалифицированным специалистом по укладке паркета, для которого предназначено данная инструкция. Работы должны выполняться в соответствии с правилами торговли, современным уровнем техники и действующими нормами и правилами страны, в которой используется продукт. Должны соблюдаться требования DIN 18356 "Работы по укладке паркета и дерева" и DIN 18365 "Работы с напольным покрытием", информационные листки и информация от TKB, BEB, CTA и BVPF-Bundesverband Parkett & FussbodenTechnik. Клиент должен быть проинформирован об инструкциях по очистке и уходу за продуктом. Использование, не соответствующее области применения, определенной фирмой Berger-Seidle, считается использованием не по назначению. Любое ненадлежащее использование или несоблюдение инструкций данного продукта является исключительной ответственностью переработчика и, следовательно, исключает ответственность производителя и гарантию. Перед использованием этого продукта необходимо надлежащим образом и профессионально проверить общие условия его использования.

