



Продукт произведен в Германии!

Импортер: SIA «Abschliff Latvija»

Рига, ул. А Чака 107 к2

Телефон: +371 67843844, 67843845

Моб.: +371 26177888

Факс: +371 67272792

Электронная почта: [info@abschliff.lv](mailto:info@abschliff.lv)

[www.abschliff.lv](http://www.abschliff.lv)

<https://www.facebook.com/Abschliff-Latvija-100679528475676/>

Время работы магазина: будние дни - с 9:00 до 18:00, суббота - с 10:00 до 14:00, воскресенье – выходной

**MUREXIN**

## Tiefengrund D7 - дисперсионная грунтовка

**Описание:** высококачественная грунтовка для впитывающей основы, очень глубоко впитывающаяся в поверхность. Не содержит растворителей (согласно TRGS 610).

Подходит для:

- для поверхностей, загрунтованных внутри и снаружи помещений, защищенных от непогоды: цемент, бетон перед заливкой выравнивающей смесью;
- в качестве первого слоя ангидридных и гипсовых стяжек перед нанесением воздухопроницаемого покрытия настил;
- для грунтования цементных и ангидридных смесей перед приклеиванием паркета всеми МС-К клеи и klei на основе растворителей для искусственных смол.

Подходит для полов с подогревом

### Техническая спецификация:

Низкий уровень выбросов согласно EC1-PLUS

Температура обработки > +15°C

Не обрабатывать при температуре ниже +5°C.

Время высыхания на впитывающей поверхности: около 2-4 часов.

Время высыхания, если поверхность чувствительна к влаге: до 12 часов.

Подходит для полов с подогревом.

Не подходит для использования на: пластике, металле. Не использовать для грунтовки перед приклеиванием паркета kleями на водной основе.

Все данные действительны при температуре помещения, материала и поверхности от +15°C до +25°C и относительной влажности 40-60%.

При другой температуре или влажности соответственно изменяются время высыхания, затвердевания.

**Упаковка:** 10 кг

**Хранение:** в неповрежденной закрытой упаковке не менее 12 месяцев при температуре не ниже +5°C. Беречь от мороза.

**Расход:** около 150 г/м<sup>2</sup>.

**Рекомендуемые инструменты для нанесения:** велюровый валик с коротким ворсом, кисть.

### Подготовка поверхности:

черный пол должен быть сухим, равномерно твердым, устойчивым к давлению и движению, устойчивым, чистым, без пыли, грязи, масла, воска и антипригарных веществ. Он также должен быть подготовлен в соответствии с DIN 18356 «Работы с паркетом», «Оценка и подготовка основания перед укладкой напольных покрытий и деревянных полов», Технический паспорт ВЕВ «Оценка и подготовка оснований», DIN EN 14342 «Паркет и деревянные полы».

**Применение:** равномерно нанести грунтовку на поверхность соответствующими инструментами, избегая образования луж.

**Температура обработки:** от +15°C до +25°C

**Рекомендации:** провести тест на небольшом участке. Перед началом работы прочтите паспорт безопасности. Не работайте с продуктом при температуре ниже +5°C. После использования промыть инструменты водой.

Избегайте длительного контакта с кожей. При попадании на кожу немедленно смыть.

**Инструкции по технике безопасности:** хранить в недоступном для детей месте. Не ешьте, не пейте и не курите во время работы. Надевайте защитные очки, перчатки и рабочую одежду.

Заявления в этой брошюре отражают текущие исследования. Они не создают юридических обязательств. Кто-нибудь Любой, кто решит использовать этот продукт, должен заранее убедиться, что он подходит для предполагаемого использования и что во всех случаях пользователь несет ответственность за последствия использования продукта. Поэтому мы рекомендуем выполнить тест, чтобы убедиться, что продукт подходит для использования по назначению.

