



**Produkts ražots Dānijā!**  
Importētājs: SIA "Abschliff Latvija"  
Rīga, A Čaka iela 107 K2  
Tālrunis: +371 67843844, 67843845  
Fakss: +371 67272792  
Mob.: +371 26177888  
E-pasts: [info@abschliff.lv](mailto:info@abschliff.lv)  
[www.abschliff.lv](http://www.abschliff.lv)



<https://www.facebook.com/Abschliff-Latvija-100679528475676>

**Veikala darba laiks: darba dienās – 9<sup>00</sup>-18<sup>00</sup>, sestdienās - 10<sup>00</sup>-14<sup>00</sup>, svētdienās – brīvs**

## WOCA Softwood Lye – sārms skujkokiem / mīkstajiem kokiem

**Apraksts:** Softwood Lye sārms ir paredzēts neapstrādāta vai tikko noslīpēta koka gruntēšanai iekštelpās, piemēram, grīdai, trepēm, mēbelēm un paneļiem. Softwood Lye satur baltos pigmentus. Gruntēšana novērš koka dzeltēšanu un izceļ koka dabīgo struktūru, tādējādi koks saglabā koksnes gaišo toni. Paredzēts visiem mīkstajiem kokiem, kā piemēram, priedei, eglei. Lapegle, pēc apstrādes ar sārmu, iegūs klasisku pelēkbrūnu toni. Woca Softwood Lye nedrīkst izmantot cieto koku veidiem. Gala toni koks iegūst pēc 1-2 mēnešiem pēc apstrādes. Obligāta pēcapstrāde ar eļļu vai ziepēm.

**Sertifikāts: Certifikat IBR.**



**Instrumenti:** skābēm paredzēta birste, neilona ota, rullītis, Woca uzklājējs, plastmasas spainītis.

**Žūšanas laiks:** 20°C temperatūrā apmēram 8-12 h.

**Patēriņš:** apmēram 10-12 m<sup>2</sup> ar 1 litru, atkarībā no koksnes veida un virsmas.

### Lietošanas instrukcija:

1. Koka virsmai ir jābūt labi noslīpētai, līdz 100-120 grauda smilšpapīram, tīrai un sausai.
2. Vienmēr iesakām pārbaudīt produktu uz koka, lai pārlicināties par koka un produkta saderību.
3. Sārmu labi jāsakrata un jāielej plastmasas traukā un ik pa brīdīm jāsamaisa izstrādes laikā. Ja lejat sārmu plastmasas spainītī, iepakojumā nedrīkst palikt pigmenta paliekām.
4. Sārms ir jāuzklāj vienmērīgā kārtiņā, piemēram, ar Woca uzklājēju, neilona otu vai rullīti koka struktūras virzienā.
5. Jāklāj atbilstoši patēriņam: 10 m<sup>2</sup> ar 1 litru.
6. Atstāt žūt uz apmēram 8-12 h pie 20°C.
7. Nopulēt vismu ar zaļo vai lillā padu, izsūkt virsmu ar putekļusūcēju.
8. Apstrādāt virsmu ar eļļu vai ziepēm.
9. Softwood Lye var radīt zaļganu nokrāsu, taču ar laiku tā pazūd.

### Tehiskie dati:

**Sastāvs:** nātrija hidroksīds, ūdens, baltie pigmenti <5%, nejonu virsmaktīvās vielas. **Blīvums:** 1-1,1. **pH-vērtība:** 13-14. **Derīguma termiņš:** 36 mēneši. **Krāsa:** satur baltos pigmentus. **Instrumentu tīrīšana:** ar ūdeni. **Uzglabāšana:** +10-25°C. Uzglabāt bērniem nepieejamās vietās. Neuzglabāt telpās, kur ir augsta gaisa temperatūra, tiešos saulesstaros, salā. **GOS:** GOS-Max: <2,5 g/l. GOS-robežvērtība (A/g (Wb)): 30 g/l. **Iepakojums:** 2,5l. **Migrācijas tests:** EN 71-3.

