



Produkts ražots Vācijā!
Importētājs: SIA "Abschliff Latvija"
Rīga, A Čaka iela 107 K2
Tālrunis: +371 67843844, 67843845
Fakss: +371 67272792
Mob.: +371 26177888
E-pasts: info@abschliff.lv
www.abschliff.lv
<https://www.facebook.com/abschliff.abschliff>



Veikala darba laiks: darba dienās – 9⁰⁰-18⁰⁰, sestdienās - 10⁰⁰-14⁰⁰, svētdienās – brīvs

Avalon Arbeitsplattenöl – dabīga, ūdensizturīga eļļa

Pielietošanas veids: Mitrumnoturīga eļļa masīvkoka virsmām iekštelpās, tādām kā virtuves darba virsmām, palodzēm, kokam ap baseinu, vannas istabas mēbelēm, masīvkoka vannām, no tādiem kokiem kā ozols, dižskābardis, kļava, alksnis u.c. Nav ieteicama finierim, multiplexam, saplāksnis un līdzīgām, līmētām virsmām. Nav piemērots skapīšu iekšpusei. Darba virsmu eļļu pielieto, lai uzlabotu ūdensizturību virsmām noklātām ar Avalon dabīgajām eļļām.

Īpašības: Saskaņā ar DIN 68861 T 1 B, piemīt laba izturība pret traipiem, tādiem kā kafijas, sarkanvīna, augļu sulas u.c. Atbilst DIN EN 71 3. daļai, oficiāli atzīta kā atbilstoša rotālietām. Labi iesūcas kokā, atdzīvinot un pastiprinot dabisko koka struktūru un toni. Piemīt difūzija un antistatika. Uzklājot vienā kārtā, virsma ir matēta, pēc 2 kārtām – pusmatēta, pēc 3 kārtām – spīdīga.

Sastāvs: Linsēklu eļļa, koksnes eļļa-rīcinēļa-audzēs eļļa, rīcinēļa-dabīgie sveķi-vārīts maisījums, dabīgo sveķu esteris, koksnes eļļa – audzēs eļļa, izoparafīns, alumīnija oksīds, mikromizēts vasks, silīcija dioksīds, cinka karbonāts un Co/Zr/Zn/Mn nesaturošas žūšanas vielas.

Virsmas sagatavošana: Koka virsmai jābūt sausai (maksimālais koka mitrums 12%), cietai, absorbējošai, smalki noslīpētai (ar 180 grauda smilšpapīru), tīrai, bez putekļiem un sveķiem.

Apstrāde: Eļļa, pirms lietošanas, kārtīgi jāizmaisa. Virsmas un telpas temperatūrai ir jābūt vismaz 10°C. Atkarībā no koka veida un uzsūktspējas, virsmu apstrādā 1-3 kārtās, līdz koks ir piesūcināts. Eļļu klāj ar otu, lupatu, brūno filci vai uzklājēju. Apmēram pēc 20-30 min neiesūkušos eļļu jāizlīdzina pa visu virsmu un lieko eļļu, kas nav sasūkusies kokā pilnībā jānoslauka ar lupatu vai jānopulē ar balto filci. Pēc nožūšanas virsmu pārpuļēt ar brūno filci. Ja virsma ir lipīga un pleķaina (glancēti un matēti pleķi), tas nozīmē, ka virsma ir apstrādāta nepareizi, jo ir atstāta liekā eļļa. Tāpat, nākamajā dienā, klāj nākamo kārtu. Atkarībā no koka uzsūktspējas, klāj arī 3 kārtu. Svarīgi! Uz virsmas nedrīkst palikt eļļas kārtiņa. Vīsa liekā eļļa, ko koks nevar iesūkt, ir pilnībā jānoslauka. Izmēģiniet eļļu nelielā laukumā.

Patēriņš: Atkarībā no koka uzsūktspējas, apmēram, 20-50 ml/m² vai 20-50 m² ar 1 litru.

Žūšanas laiks: Pie 18-22°C un 50-55% relatīvā gaisa mitruma, žūšanas laiks turpmākā apstrāde, apmēram, pēc 12-24 stundām, sausā sezonā, apmēram, 12-16 stundas. Pilnīga eļļas sacietēšana ir pēc 7-10 dienām.

Svarīgas norādes: Var būt tipiska eļļas smarža. Apstrādes un virsmas žūšanas laikā ir jānodrošina ventilācija. Vienmēr pārliecinieties par drošu, ar eļļu piesūcināto lupatu, filču, uzklājēju uzglabāšanu, gaisu necaurīdīgā metāla traukā, un pēc tam atbrīvošanos no tiem, iemērcot ūdenī un izmetot ārā, jo pastāv pašaizdegšanās risks, ko var izraisīt produktā esošā linsēklu eļļa. Pats par sevi produkts nevar pašaizdegties.

S 2 Glabāt bērniem nepieejamā vietā. S 62 Ja norij, neizsaukt vemšanu: nekavējoties lūgt medicīnisko palīdzību, uzrādīt produkta iepakojumu vai etiķeti.

Atbrīvošanās: Saskaņā ar vietējiem regulējošiem likumiem. Sakaltušu eļļu var izmest sadzīves atkritumos. **Uzglabāšana:** Glabāt vēsā un sausā vietā. Neizlietoto eļļu, uzglabāšanai, pārliet mazākā traukā.

Tīrīšana: Izmantojiet Avalon ziepju koncentrātu sajauktu ar ūdeni un slaukiet ar mitru lupatu. **Tonis:** Bezkrāsains. **Iepakojums:** 0,25 l; 0,75 l; 2,5 l

Kopšana: Jāveic atkarībā no lietošanas. Virsmu mazgāt ar Avalon ziepju koncentrātu un pēc nožūšanas apstrādāt ar Avalon dabīgo eļļu darba virsmām.

