



Продукт произведен в Дании!  
Импортер: SIA «Abschliff Latvija»  
Рига, ул. А Чака 107 к2  
Телефон: +371 67843844, 67843845  
Моб.: +371 26177888  
Факс: +371 67272792  
Электронная почта: [info@abschliff.lv](mailto:info@abschliff.lv)



[www.abschliff.lv](http://www.abschliff.lv)

<https://www.facebook.com/Abschliff-Latvija-100679528475676>

Время работы магазина: будние дни - с 9:00 до 18:00, суббота - с 10:00 до 14:00, воскресенье – выходной.

## WOCA Antique Oak Lye – щелочь для дуба

**Описание:** Antique Oak Lye особенно подходит для дуба. Предназначен для достижения эффекта «под старину» дуба. После нанесения этого средства поверхность дуба становится дымчатой и придает древесине винтажный вид. Этот продукт удобен в использовании, но вызывает коррозию и требует осторожного обращения. Щелочь не содержит пигментов, но поскольку продукт реагирует с дубильной кислотой, оттенок на каждом дереве может различаться в зависимости от концентрации танина в древесине. Создает неповторимый оттенок и винтажный вид. Конечный результат будет виден через 1-2 месяца. Поверхность нуждается в дополнительной обработке, например, маслом или мылом. Средство только для дуба!

**Сертификаты:** Сертификат IDB.



**Инструменты:** кисть выдерживающая кислоты, нейлоновая кисть, валик, аппликатор Woca.

**Время высыхания:** около 8-12 ч при 20°C.

**Расход:** около 8-10 м<sup>2</sup> на 1 литр, в зависимости от типа и поверхности древесины.

### Инструкции по применению:

1. Деревянная поверхность должна быть хорошо отшлифована наждачной бумагой зернистостью до 100-120, чистая и сухая.
2. Мы всегда рекомендуем тестировать продукт на древесине, чтобы убедиться, что древесина и продукт совместимы.
3. Хорошо встряхните щелочь и перелейте в пластиковую емкость.
4. Щелочь следует наносить ровным слоем, например, с помощью аппликатора Woca, нейлоновой щетки или валика по направлению структуры древесины.
5. Применять по расходу: 10 м<sup>2</sup> на 1 литр.
6. Оставить сохнуть примерно на 2-4 часа при 20°C.
7. Очистите с помощью WOCA Intensive Wood Cleaner и снова дайте высохнуть в течение примерно 8-12 часов при температуре 20°C.
8. Отполируйте поверхность зеленым или фиолетовым падом. Грязь и пыль необходимо удалять пылесосом.
9. Обработайте поверхность маслом или мылом Woca.
10. Тон может измениться после обработки. Она непостоянна и зависит от содержания влаги и дубильных кислот в дубе. Древесина, которая не впитывает влагу, например, ядро дерева, не останется темной при воздействии щелочи.

### Технические данные:

**Состав:** гидроксид натрия, вода. **Плотность:** 1-1,08. **Значение pH:** 13-14. **Срок годности:** 36 месяцев. **Расход:** около 8-10 м<sup>2</sup> на 1 литр, в зависимости от типа и поверхности древесины. **Цвет:** бесцветный. **Очистка инструментов:** водой. **Хранение:** +10-25°C. Хранить в недоступном для детей месте. Не хранить в месте с высокой температурой, под прямыми солнечными лучами, на открытом воздухе. **Упаковка:** 2,5 л.

