



Produkts ražots Dānijā!
Importētājs: SIA "Abschliff Latvija"
Rīga, A Čaka iela 107 K2
Tālrunis: +371 67843844, 67843845
Fakss: +371 67272792
Mob.: +371 26177888
E-pasts: info@abschliff.lv
www.abschliff.lv



<https://www.facebook.com/Abschliff-Latvija-100679528475676>

Veikala darba laiks: darba dienās – 9⁰⁰-18⁰⁰, sestdienās - 10⁰⁰-14⁰⁰, svētdienās – brīvs

WOCA Worktop Oil – eļļa darba virsmām un mēbelēm

Pielietošanas veids: Eļļa ir izstrādāta, lai piesūcinātu neapstrādātas vai iepriekš eļļotas koka virsmas iekštelpās, tādas kā virtuves darba virsmas, palodzes, galdi u.c. Ar eļļu dziļi piesūcinātā virsma atgrūž ūdeni un netīrumus. Eļļa pastiprina koka dabīgo struktūru un piešķir virsmai svaigu un dabīgu izskatu. Virsmas apstrādes un žūšanas laikā nodrošināt labu ventilāciju. Eļļa paredzēta lietošanai iekštelpās visiem koku veidiem.

Worktop Oil ir pieejama bezkrāsaina, balta, pelēka un melna.

Sertifikāti: EU - Safe for food contact.

Patēriņš: Vienai kārtai apmēram 12-15 m²/l.

Lietošanas instrukcija:

1. Gaisa temperatūrai telpā un eļļas temperatūrai ir jābūt vismaz 15°C, vislabāk - 20°C, gaisa mitrumam jābūt apmēram 50%. Telpai ir jābūt labi vēdināmai.
2. Koka virsmai ir jābūt gludi noslīpētai, līdz 180 grauda smilšpapīram. Virsmu izsūkt ar putekļusūcēju.
3. Pēc putekļu savākšanas, virsmu jānomazgā ar Intensive Wood Cleaner ziepēm, sajauktām ar siltu ūdeni 1:20 un jāpārmazgā ar tīru ūdeni. Pēc virsmas mazgāšanas, tā jāatstāj pilnībā nožūt apmēram 8 stundas.
4. Eļļu, pirms lietošanas, kārtīgi jāizmaisa.
5. Ja virsma tiek atjaunota, tad, pirms produkta izmantošanas, iesakām, produkta testēšanu mazāk redzamā vietā, lai pārliecinātos par produkta saderību ar apstrādāto virsmu.
6. Nepieciešamo eļļas daudzumu jāuzklāj uz virsmas vienmērīgi ar otu.
7. Pēc tam jāatstāj virsma uz 20-30 minūtēm, lai eļļa iesūcas kokā. Matētās, sausās vietas ieeļļot vēlreiz.
8. Tālāk ir jāveic pulēšana. Izmantojiet pulējamo balto vai sarkano Wocas filci. Eļļa jāiepulē kokā, līdz virsma kļūst gluda un piesūcināta. Eļļa uz virsmas jāklāj tikmēr un pulēšana jāturpina tik ilgi, kamēr virsma ir gluda un piesūcināta.
9. Ar labi uzsūcošu lupatu noslaucīt visu eļļu, kura nav sasūkusies kokā. Neatstājiet eļļas pārpalikumu uz virsmas.
10. Iepriekš minētos punktus (6, 7, 8, 9) atkārtot vēl vienu reizi pēc 1 h.
11. Ļoti uzsūcošām virsmām būs nepieciešams uzklāt vairākas eļļas kārtas: 2-3.
12. Uzklājot pēdējo kārtu, pa slapjo, jāuzslīpē ar 280-400 smilšpapīru, pēc tam virsma jānoslauka ar sausu kokvilnas drānu.
13. Pēc tīrīšanas ar Wood Cleaner, virsma būs nožuvusi pēc 8 stundām pie 20°C.
14. Pēc 24 stundām, normālā istabas temperatūrā, virsma būs nožuvusi. Žūšanas laikā nedrīkst pieļaut ūdens nokļūšanu uz mitrās virsmas.
15. Darba virsma jākopj vismaz 1 reizi gadā, pēc vajadzības - arī biežāk. To var darīt ar šo pašu eļļu vai WOCA Maintenance Gel.

Tehiskie dati:

Sastāvs: 5% un no tiem mazāk kā 15%: krāsvielas, mazāk kā 5%: benzisothiazolinone, zinc pyrithione. **Blīvums:** apmēram 0,9 g/ml. **Cietie ķermeņi:** apmēram 70%. **Derīguma termiņš:** 36 mēneši. **Viskozitāte:** apmēram 35 sek. **Instrumentu tīrīšana:** ar terpentīnu. **Uzglabāšana:** +10-25°C. Uzglabāt bērniem nepieejamās vietās. Neuzglabāt telpās, kur ir augsta gaisa temperatūra, tiešos saulesstaros, salā. **GOS:** šis produkts satur maksimāli 260 g GOS/l, robežvērtība sastāda 500 g GOS/l (Kat A/i). **Iepakojums:** 0,75l.

