



Produkts ražots Vācijā!
Importētājs: SIA "Abschliff Latvija"
Rīga, A Čaka iela 107 K2
Tālrunis: +371 67843844, 67843845
Fakss: +371 67272792
Mob.: +371 26177888
E-pasts: info@abschliff.lv
www.abschliff.lv



<https://www.facebook.com/abschliff.abschliff>

Veikala darba laiks: darba dienās – 9⁰⁰-18⁰⁰, sestdienās - 10⁰⁰-14⁰⁰, svētdienās – brīvs

AquaSeal SmartStar – divkomponentu laka virsmām ar ekstremāli lielu slodzi

Apraksts: AquaSeal® SMARTSTAR ir 2 komponentu, blīvēšanas produkts/laka uz ūdens bāzes, kuras pamatā ir augstas kvalitātes

izejvielas. Pateicoties produkta ļoti labajai pretestībai, AquaSeal® SMARTSTAR var izmantot arī uz visām parketa virsmām ar intensīvu noslogojumu. Giscode: W3/DD+ AbZ-Nr. Z-157.10-47. Sporta grīdas apstiprinājums: DIN V 18032-2. Sporta grīdas apstiprinājums: DIN EN 14904. Pretslīde: DIN 51130/DGVU 108-003 R9/R10. ATFA: biedrs. NWFA: biedrs. MFMA: biedrs. Spīduma līmeņi (mēra pie 60°):

Matēta (10-20)

Pusmatēta (30-40)

Piezīme: Gruntēšanai var lietot produktu AquaSeal® FlexPrimer. Ja vēlaties spēcīgāku produkta «uzmundrināšanu», uzplaisnēšanu, gruntēšanai iespējams lietot arī AquaSeal® ExoBloc vai Classic BaseOil. AquaSeal® SMARTSTAR klāj 2-3 kārtās ar rulli vai otu.

Lietošana: AquaSeal® SMARTSTAR, ūsi pirms lietošanas, jauc proporcijā 10:1 ar AquaSeal® cietinātāju kombinētajā traukā vai BergerTool MixBox. Tūlīt pēc cietinātāja pievienošanas šķidrumu rūpīgi izmaisī. Gatavo maisījumu var uzglabāt 2 stundas (izstrādes laiks), t.i. samaisītais produkts saglabājas šķidrums apm. vienu dienu, bet produktu vēlams izlietot ātri - jo ilgāk tas stāvēs samaisītā veidā neizlietots, jo vairāk samazinās izžuvušās lakas plēves izturība. Iesakām sajaukt tikai tik daudz produkta, cik jums ir vajadzīgs. Maisījums izdala CO₂ - tāpēc, lai izvairītos no produkta eksplozijas, neaizvērt hermētiski trauku, kurā tas sajaukts! Materiāls tiek uzklāts 2-3 kārtās ar rulli vai otu.



Īpaši padomi: Atšķirībā no parastajām lakām, kas ir uz šķīdinātāja bāzes, AquaSeal®Smart Star jauzklāj biezos, sārtigos slāņos. Materiālu nedrīkst izrullēt plāni.

Žūšana: Mēs iesakām izvairīties no pārmērīga lakas pietūkuma/spiediena radīšanas - pietiek ar vienu lakas kārtas uzklāšanu dienā, lai kokam ir pietiekami daudz laika atdot absorbēto/uzsūkto ūdeni. Nolakoto virsmu var slīpēt, kā arī pa to uzmanīgi staigāt, pēc apm. 3-4 stundām pie 23°C un 50% relatīvā gaisa mitruma! Sliktas ventilācijas, zemākas temperatūras, cita gaisa mitruma vai ļoti bieži uzklāta lakas slāņa gadījumā, žūšanas laiks var ievērojami pieaugt. Standarta apstākļos lakoto virsmu var noslogot pēc 72h. Virsmu aplāt ar paklājiem vai kopt drīkst ne ātrāk kā pēc 7 dienām pēc produkta uzklāšanas!

Patēriņš: Atkarīgs no pamatnes un darba metodes. 1 pārklājuma slānis: ar rulli apm. 120-100 ml/m² vai 8-10m²/l.

Uzglabāšana un transportēšana: Ja produkts transportēts ar salizturīgu/termo transportu, tas glabāts vēsos un sausos apstākļos, transportēts un uzglabāts neatvērtā veidā, oriģināliepakojumā, tad tā lietošanas/derīguma termiņš ir vismaz 12 mēneši. Cietinātāju pēc iepakojuma atvēršanas jātur hermētiski noslēgtu.

Vispārīga informācija par produkt: Pirms šī produkta lietošanas, lūdzam rūpīgi iepazīties ar produkta lietošanas instrukciju un darba drošības lapu.

Šis Berger-Seidle produkts parketa ieklāšanai paredzēts lietošanai profesionāliem, kvalificētiem parketa ieklāšanas meistariem. Šī tehniskā instrukcija domāta profesionāliem parketa meistariem. Visas ar produktu saistītās darbības jāveic saskaņā ar tirdzniecības noteikumiem, jaunākajiem tehnikas rādītājiem un piemērojamiem spēkā esošajiem standartiem un noteikumiem valstī, kurā tas tiek izmantots. Ir jāievēro DIN 18356 specifiskās prasības par «Parkets un koka bruģis», DIN specifikācija "Parketa un koka ieklāšanas darbi", DIN 18365 "Grīdas segumu apstrādes darbi", instrukcijas un Berger-Seidle ieteiktā informācija saņēma ar Vācijas normām TKB, BEB, CTA, BVPF-federatīvās asociācijas instrukcijas par parketu un grīdu apstrādes tehniku un tehnoloģijām.

Uzmanību! Pēc virsmas apstrādes ar šo produktu, klientu ir jāinformē par produkta tīrīšanas un kopšanas prasībām. Jebkurš šī produkta pielietošanas veids, kurš neatbilst ražotāja noteiktajam, tiek uzskatīts par lietošanai nepiemērotu.

Neparedzētais: par šajā instrukcijā sniegto norādījumu neievērošanu pilnībā atbild apstrādātājs, līdz ar to izslēdzot atbildību un ražotāja garantijas saistības un pienākumus. Pirms produkta lietošanas rūpīgi un profesionāli jāiepazīstas ar vispārīgajiem produkta lietošanas noteikumiem.

Savstarpējā norāde: sekojošās mūsu bukleta sadaļas tiek uzskatītas par šīs brošūras daļu: vispārīga informācija par parketa blīvēšanu/lakošanu produktu izmantošanu. Hermetizētās/ieļļotās grīdas tīrīšana un kopšana. Marķēšana un norādījumi par drošību (darba drošības datu lapa) Spīduma pakāpe ir atkarīga no produkta uzklāšanas metodes, pamatnes un telpas klimatiskajiem apstākļiem. Ja tehnisko datu lapu saturs atšķiras no citiem drukātajiem materiāliem, piemēram, etiķetēm, vienmēr ir spēkā tehniskās datu lapas jaunākā versija kas atrodama mūsu mājas lapā. Informācija drukātajos bukletos par produktiem tiek atjaunota/pielāgota pirms katras atkārtotas drukāšanas. Lai saņemtu vispārējo DIBt būvatļauju, jāievēro normatīvs 100 ml uz m².