

## AQUASEAL® SMARTHOME

### Описание

AQUASEAL® SMARTHOME – однокомпонентный, быстро сохнущий паркетный лак. Он был разработан для паркета и других деревянных полов в жилых помещениях с нагрузкой от нормальной до средней.

### Сертификаты / Разрешения



Emicode:	EC1 (MA + HM)
Giscode:	W2+ (ультра матовый W3+)
AbZ Nr.:	Z-157.10-46
Класс пожарной опасности:	Cfl-s1 согласно DIN EN 14342, если древесина сертифицирована Cfl-s1 и использовано до 100 г/м <sup>2</sup> лака.
BvB:	перечисленные
M1:	перечисленные
ATFA:	член
MFMA:	член
ATFA:	член
Breeam:	выполнили (MA + HM)

### Степень глянца (при 60°)

ультра матовый (<10)
матовый (10-20)
полуматовый (30-40)

### Применение

AQUASEAL® SMARTHOME может наноситься в неразбавленном виде в 3 слоя валиком или 1 слой валиком и 2 слоя перекрестно шпателем и затем 1 – 2 слоя валиком.

### Специальные рекомендации

В отличие от обычных лаков на основе растворителей с лаком AQUASEAL® SMARTHOME следует работать насыщенными слоями. Материал не следует слишком тонко раскатывать по поверхности.

В качестве грунтовки для AQUASEAL® SMARTHOME могут использоваться только следующие системы:

- AQUASEAL® FLEXPRIMER
- AQUASEAL® EXOBLOC
- SOLVESEAL UNIQUICKPRIMER, уникальное применение на дубе

### Высыхание

При 23°C/50% относительной влажности воздуха после одного слоя валиком/кистью: через 3-4 часа лак может шлифоваться и по нему можно осторожно ходить. Слой шпателем: примерно через 10-20 минут. При плохой вентиляции, низкой температуре пола, другой относительной влажности, а также повышенной толщине нанесенного слоя время высыхания может существенно возрастать. Не ранее, чем через 7 дней подвергать нагрузке, класть ковры или применять средства по уходу.

### Расход

В зависимости от типа поверхности и способа нанесения:

1 слой шпателем:  
около 30 мл/м<sup>2</sup> или 35 м<sup>2</sup>/л

1 слой валиком/кистью:  
около 120-100 мл/м<sup>2</sup> или 8-10 м<sup>2</sup>/л

### Хранение и транспортировка

Сохраняется в течение минимум 15 месяцев в оригинальной упаковке при транспортировке и хранении в прохладной сухой среде.

### Общие сведения

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по применению перед использованием данного продукта. Данный продукт Berger Seidle должен использоваться только квалифицированным специалистом по укладке паркета, для которого предназначено данная инструкция. Работы должны выполняться в соответствии с правилами торговли, современным уровнем техники и действующими нормами и правилами страны, в которой используется продукт. Должны соблюдаться требования DIN 18356 "Работы по укладке паркета и дерева" и DIN 18365 "Работы с напольным покрытием", информационные листки и информация от TKB, BEB, STA и BVPF-Bundesverband Parkett & FussbodenTechnik. Клиент должен быть проинформирован об инструкциях по очистке и уходу за продуктом. Использование, не соответствующее области применения, определенной фирмой Berger-Seidle, считается использованием не по назначению. Любое ненадлежащее использование или несоблюдение инструкций данного продукта является исключительной ответственностью переработчика и, следовательно, исключает ответственность производителя и гарантию. Перед использованием этого продукта необходимо надлежащим образом и профессионально проверить общие условия его использования.

### Ссылка

Следующие рубрики сборника листков нашей технической информации являются составной частью данного листка технической информации:

- общие указания по использованию материалов паркетного лакового покрытия
- очистка и уход за лакированными/покрытыми маслом полами
- маркировка и техника безопасности (данные по мерам предосторожности)

\* Если содержание технической информации отличается от содержания других печатных материалов, например этикеток, приоритет всегда имеет техническая информация в последней редакции, опубликованной на веб-сайте. Изменения в печатные материалы вносятся при их переиздании.