



Продукт произведен в Германии!
Импортер: SIA «Abschliff Latvija»
Рига, ул. А Чака 107 к2
Телефон: +371 67843844, 6784384
Моб.: +371 26177888
Электронная почта: info@abschliff.lv
www.abschliff.lv



Время работы магазина: будние дни - с 9:00 до 18:00, суббота - с 10:00 до 14:00, воскресенье – выходной

BergerBond M1

Описание: BergerBond M1 – это 1-компонентный клей на основе высококачественного силан-модифицированного полиуретанового сырья, упруго-эластичен. По норме DIN EN 14293 и ISO 17178 пригоден для лишенного напряжения приклеивания. BergerBond M1 рекомендуется к использованию для склеивания штучного паркета, настила из массивной древесины (толщина <22 мм, длина <2200 мм), а также двухслойного и трехслойного паркета. Средство также может главным образом использоваться для склеивания паркетной мозаики, ламельного паркета, лампаркета, настила из массивной древесины (больших форматов), деревянных мостовых RE/WE и большинства экзотических пород древесины - для последних однако рекомендуется использовать средство BergerBond M1P. BergerBond M1 пригоден для полов с панельным отоплением, частому пользованию мебельных роликов и способствует поглощению ударных шумов. BergerBond M1 не содержит растворителей, не содержит воды и имеет очень низкий уровень выбросов на уровне EC1-R, а также выдерживает нагрузку не только стационарной мебели, но и сильную нагрузку (специальная офисная мебель, например, стулья и кресла на роликах). При помощи BergerBond M1 можно осуществить быстрое и надежное приклеивание, без потери объема. Giscode: RS10. Emicode: EC1-Plus. AbZ-Nr.: Z-155.10-457. M1: перечисленные. ATFA: член. MFMA: член. Breeam: выполнили.



Спецификации: Компоненты: СМП. Прозрачность: окрашенный. Содержание ЛОВ: 0 (в г/л) ASTM D 2369. Запах: не неприятный. Плотность: 8,61 фунт/галлон. Упаковка: 3 x 1 галлон; 20x20 жидкий унций США; Ведро 3 галлона. Укрытистость: 50-90 кв. фут/галлон. Устойчивость: не замерзает; Кратковременно допускается -5°C. Время высыхания: 12 часов. Классификация: жестко-эластичный. Срок годности: 18 месяцев. Температура вспышки: неприменимо. Для получения дальнейшей информации см. Паспорт безопасности вещества. Технические данные Пропорция смешения: нет необходимости. Время обработки/ открытой фазы: 30-40 минут. Можно ходить через: 3-5 часов. Пригодность к дальнейшей работе через: 12 часов. Окончательная твердость через: 48 часов. Время вентиляции: не существует. Пригодность для теплых полов: да. Прочность на сдвиг: прибл. 290 фунт/кв. дюйм ($2 \text{ Н}/\text{мм}^2$). Уровни влаги: на бетоне: до 14 фунтов за 24 ч на кв. фут и 92% отн. влажности, ASTM F1869. С грунтовкой P: используется в качестве барьера для влаги (до 18 фунтов/1,000 кв. фут/24 часа (ASMT F 1869) или до 98% отн. влажности (ASTM F 2170-02)), сравнимо с грунтовкой P TDS. Удлинение при сдвиге: >1. Все данные - при условии нормального микроклимата в помещении (23°C и 50% относительной влажности воздуха). Отклонение от этих условий влечет за собой изменение указанных временных параметров!

Особые примечания: Не наносить BergerBond M1 при температуре ниже +15°C или выше 65% относительной влажности воздуха. В холодное время года рекомендуется перед работой дать kleю и паркету принять одинаковую температуру. Остатки клея BergerBond M1 удаляются без проблем. Образование сыворотки является специфическим свойством продукта, не влияющим на его качество.

Применение: BergerBond M1 может наносится подходящим шпателем (BergerTool Zahnpachtel (зубчатый шпатель B3, B7, B11, B15) равномерно на основу. Не делать задел более 1 м2. Паркет сразу укладывается и хорошо прижимается. Обращать внимание на то, чтобы нижняя часть паркета хорошо связывалась с kleем. Повторять швы растяжения несущей конструкции.

Расход: 800 – 1.300 г на квадратный метр. В зависимости от размера зубца шпателя, вида паркета и основы.

Основа: Основа должна быть чистой (без загрязнений), сухой (полностью просохшей!), прочной, ровной и не иметь трещин. Соответствие требованиям нормы DIN 18356 «Паркетные работы» должно быть выполнено. BergerBond M1 можно комбинировать с BergerBond Primer P, BergerBond Primer D и BergerBond Primer E. Мы рекомендуем использовать BergerBond Primer P и BergerBond Primer E для ангидритных стяжек. При высоких уровнях влажности используют грунтовку Berger Primer E или Berger Primer P. При существовании опасности восходящей влаги необходимо удостовериться в том, что были учтены предписания герметизации от влаги. При теплых полах стоит убедиться в принципиальной необходимости грунтовки. Убедиться в достаточном высыхании Primer P. BergerBond M1 может наноситься без грунтовки как на не впитывающую, так и на впитывающую основы (например, на цементную-, ангидридную- и самовыравнивающуюся ангидридную стяжки).

Хранение/ транспортировка: Сохраняется в течение минимум 18 месяцев со дня поставки в оригинальной упаковке при транспортировке и хранении в прохладной и сухой среде.

Правила техники безопасности: Хранить в недоступном для детей месте. Позаботиться о достаточной вентиляции, особенно в закрытых помещениях. Не принимать пищу, не пить и не курить в процессе использования этого продукта. При контакте с глазами тщательно промыть водой и проконсультироваться с врачом. ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: промыть кожу большим количеством воды с мылом. Не допускать попадания в канализацию или водоемы. После использования незамедлительно очистить инструмент с помощью Вода и мыло. Отправлять на вторичную переработку только полностью пустую упаковку. Остатки засохшего материала можно утилизировать как бытовые отходы. В процессе схватывания метanol отделяется. Во время обработки постоянно вентилируйте. Интенсивная вентиляция после укладки пола в

течение нескольких дней. носить защитные перчатки. Состав в соответствии с полимерами с концевыми силановыми группами VdF-RL-01, минеральными наполнителями, пластификаторами, добавками.

Общие сведения: Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по применению перед использованием данного продукта. Данный продукт Berger Seidle должен использоваться только квалифицированным специалистом по укладке паркета, для которого предназначено данная инструкция. Работы должны выполняться в соответствии с правилами торговли, современным уровнем техники и действующими нормами и правилами страны, в которой используется продукт. Должны соблюдаться требования DIN 18356 "Работы по укладке паркета и дерева" и DIN 18365 "Работы с & напольным покрытием", информационные листки и информация от TKB, BEB, CTA и BVPF-Bundesverband Parkett Fussbodentechnik. Клиент должен быть проинформирован об инструкциях по очистке и уходу за продуктом. Использование, не соответствующее области применения, определенной фирмой Berger-Seidle, считается использованием не по назначению. Любое ненадлежащее использование или несоблюдение инструкций данного продукта является исключительной ответственностью переработчика и, следовательно, исключает ответственность производителя и гарантию. Перед использованием этого продукта необходимо надлежащим образом и профессионально проверить общие условия его использования.

Ссылка: Следующие рубрики сборника листов нашей технической информации являются составной частью данного Листка технической информации: Общие указания по использованию клеевых продуктов; Маркировка и техника безопасности (Листок по безопасности); Рекомендации по укладке от производителя паркета и действующие нормы.

* Если содержание технической информации отличается от содержания других печатных материалов, например этикеток, приоритет всегда имеет техническая информация в последней редакции, опубликованной на веб-сайте. Изменения в печатные материалы вносятся при их переиздании.